

OTTO

Primer 1218

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:	- Primer zur Haftungsverbesserung auf saugenden, mineralischen Werkstoffen bei Dauernassbelastung - Ablüftezeit mindestens 60 Minuten - Nur für gewerbliche Anwender. Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt								
Anwendungsgebiete:	- Für das Schwimmbad-Silicon S 18 auf mineralischen Werkstoffen (z. B. Beton, Mörtel, Fugenmörtel) und Keramik - Für das Lebensmittel- und Trinkwasser-Silicon S 27 auf unglasierten keramischen Untergründen - Für die Premium-Naturstein-Silicone S 70 und S 140 - Verbesserung der Haftung von M 350 auf Beton und Putz								
Normen und Prüfungen:	- Zertifiziert nach GOS								
Besondere Hinweise:	Der Primer wurde für OTTO-Dicht-/Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO-Dicht-/Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO-Produktgruppen, Substrate oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Cleanprimer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden. Der Primer enthält Toluol und unterliegt deshalb der Informations- und Aufzeichnungspflicht gemäß der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (u.a. Selbstbedienungsverbot).								
Technische Daten:	<table> <tr> <td>Ablüftezeit bei 23 °C/50 % rLf [min]</td><td>60 (1)</td></tr> <tr> <td>Verbrauch abhängig von dem Aufnahmevermögen des Untergrundes [g/m²]</td><td>~ 80 - 200</td></tr> <tr> <td>Dichte bei + 23 °C [g/cm³]</td><td>~ 0,9</td></tr> <tr> <td>Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]</td><td>12</td></tr> </table> 1) Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Ablüftezeit Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.	Ablüftezeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	60 (1)	Verbrauch abhängig von dem Aufnahmevermögen des Untergrundes [g/m²]	~ 80 - 200	Dichte bei + 23 °C [g/cm³]	~ 0,9	Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	12
Ablüftezeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	60 (1)								
Verbrauch abhängig von dem Aufnahmevermögen des Untergrundes [g/m²]	~ 80 - 200								
Dichte bei + 23 °C [g/cm³]	~ 0,9								
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	12								
Vorbehandlung:	Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.								
Anwendungshinweise:	Primer mit einem geeigneten Pinsel auf die Fugenflanken auftragen Trocknungszeit von mindestens 60 Minuten erforderlich								

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform:

	100 ml Alu Flasche	250 ml Alu Flasche	1000 ml Alu Flasche
-	PR1218-50	PR1218-51	PR1218-55
Verpackungseinheit	15	15	5
Stück / Palette	-	-	-

Sicherheitshinweise:

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung:

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mängelhaftung:

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>